

ISX-HF(LV)インキシリーズ

(ハロゲンフリー環境対応一液型インサート成形用インキ)

ISX-HF(LV)インキシリーズは、原材料にハロゲン(塩素 Cl、臭素 Br)化合物を意図的に使用せず、ナフタレン等の多環芳香族炭化水素(PAHs)を使用していない環境対応一液型インサート成形用インキです。

用途	フィルムインサート成形用意匠印刷物 ※PC(ポリカーボネート)樹脂でのインサート成形品		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料にハロゲン(塩素 Cl、臭素 Br)化合物を意図的に使用しておりません。 ・ 一液加熱乾燥タイプで、作業性が良好で、高温・高圧での成形耐性に優れております。 		
基材	PC シート		
希釈	Z-701(超速乾) Z-703 溶剤(速乾) Z-603 溶剤(標準) C-004 溶剤(遅乾) 希釈 10~25% ※消泡剤などが経時で分離する事があります。ご使用前にインキを十分に攪拌して下さい。 ※接着性、版上安定性、その他悪影響を及ぼす可能性があるため他の溶剤は使用しないで下さい。		
補助剤	SM-40 消泡剤 1%以内 (消泡、レベリングの向上用)		
推奨洗浄剤	スクリーン溶剤 L2		
メッシュ	T-200~350 メッシュ (T-250 メッシュのとき、印刷面積は約約 35m ² /kg)		
乾燥	90°C 90 分	<u>重ね印刷</u> 各層 80°C 10 分 (タックフリー) 最終層 90°C 90 分	
設定色	HF(LV)001 ビクトリア HF(LV)169 紅 HF(LV)179 赤 HF(LV)199 赤 HF(LV)249 青黄	HF(LV)279 赤黄 HF(LV)399 藍 HF(LV)529 朱 HF(LV)589 牡丹 HF(LV)679 白	HF(LV)829 紫 HF(LV)939NC 墨 HF(LV)989 ピアノブラック

注意

- ・ ハロゲン化合物、多環芳香族炭化水素（PAHs）が混入する可能性がある為、指定溶剤、指定硬化剤以外は使用できません。
- ・ スキージゴム、乳剤、資機材、被印刷体などにハロゲン化合物が含まれる可能性があるため、確認の上ご使用下さい。
- ・ 真空成形、圧空成形、金型成形などのフォーミング加工、および、印刷シートを金型内に挿入し射出成形樹脂と一体化させるインサート成形では、印刷素材と意匠印刷用インキ及び、バインダーの選定、印刷条件、印刷順、乾燥方式と条件、成形樹脂の選定、金型の設計（射出ゲートの種類と位置、ゲートの数）、射出成形時の条件設定など、複合的な要因が最終製品の性能に影響します。
- ・ 試作での試験を十分に行い、夫々の条件を適切に設定してから、ご使用下さい。
- ・ インキの品質安全期間：未開封で製造日より24か月

消防法表示

危険物第四類第三石油類、危険等級Ⅲ級

安全な取扱い

- ・ 皮膚や目を保護するために、安全手袋や保護眼鏡をご使用下さい。インキが皮膚に付着した場合は、石鹼などで十分に洗い流して下さい。また、目に入った場合は水（または微温水）で十分に洗眼した後、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 使用後は、容器を完全に密閉し冷暗所に保管して下さい。
- ・ SDS を用意しております。本製品を取り扱う前に SDS をご請求頂き、ご理解の上使用者の責任において取り扱い下さい。

耐性

試験項目	試験条件	試験結果
接着性	JIS K 5600-5-6:ISO2409(クロスカット法),1mm 幅で、6×6 セロハンテープ剥離、	0(剥離なし)
鉛筆硬度	JIS K 5600-5-4:ISO 15184(鉛筆法)、荷重 750g で塗膜が傷の付かない硬度	F
耐熱性	ISO 3248: 90°C、400H、塗膜の外観変化、原反からの剥がれの有無	異常なし
耐温水性	JIS K 5600-6-2:ISO 2812-2, 40°C温水、48時間浸漬、塗膜の外観変化、剥がれの有無	異常なし
耐冷熱繰り返し性	JIS K 5600-7-4: 10サイクル、90°C、2.5hr~25°C、0.5hr~-40°C、2.5hr~25°C、0.5hr 塗膜の外観変化、原反からの剥がれの有無	異常なし
耐湿性	JIS K 5600-7-2(連続結露法):50°C, 95%RH, 168時間。塗膜の外観変化、剥がれの有無	異常なし
耐水性	水道水168時間浸漬、塗膜の外観変化、原反からの剥がれの有無	異常なし
耐酸性	5%硫酸、7時間 浸漬、塗膜の外観変化、原反からの剥がれの有無	異常なし
耐アルカリ性	5%水酸化ナトリウム、7時間浸漬、塗膜の外観変化、剥がれの有無	異常なし
耐アルコール性	学振型摩擦試験機、カナキン 3 号綿布エチルアルコール含浸、荷重 200g 50 回での剥離の有無	異常なし
耐摩擦性	学振型摩擦試験機、カナキン 3 号綿布、荷重 500g 500 回での色落ちの有無	異常なし
耐錘落下性	JIS K5600-5-3 デュポン式衝撃変形試験機にて錘 500g を 50cm の高さから落下	異常なし
耐打抜性	プレス機による打ち抜き	異常なし

* 試験条件 【ISX-HF(LV)679 白、939NC 墨】 【Z-703 溶剤 20%】 【90°C 90 分】 【T-250】 【原反：ポリカーボネートシート】

* 上記耐性試験結果は、弊社における測定結果であり保証値ではありません。

* 本カタログに記載されている情報は、予告なく変更する場合があります。

作成：2022.02.16